

ブロンズ液



ブロンズ液は、金属粉の分散性に優れた塗料ベースです。

性 状	1. 樹脂種類	石油樹脂
	1. 外 観	淡褐色液体
	2. 比 重	0.89 (20)
	3. 引 火 点	43
	4. 樹脂分	30 ~ 40 %
	5. 乾燥時間	1時間 (指触・20)注 24時間 (完全硬化)

注：混合する金属粉の種類、希釈状況により変化しますので、ご確認のうえ
ご使用願います。

- 使用方法
1. 金属粉の配合量はおよそ20 ~ 30 %程度で調整してください。
 2. 塗装時は、被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を十分取り除いて下さい。
 3. 刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。
塗料の粘度は石油系溶剤にて調整して下さい。
 4. 常温乾燥ですが、40 ~ 50 の強制乾燥も可能です。

荷 姿 16 L 入り 18 L 石油缶

作業上の注意

1. 取扱作業時は保護めがね、手袋、マスク等の保護具を着用して下さい。
2. 可燃性有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は、火気厳禁とし、換気を良くして下さい。
3. 空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理して下さい。

緊急時の措置

- かかった場合 ： 上水道等清浄な水で15分以上洗い流してください。その後医師の
手当を受ける。
- 吸い込んだ場合： 新鮮な空気の場合に搬送する。暖かくし、安静にさせて医師の手
当てを受ける。

関係法令

消防法	：	第4類第2石油類 危険等級
有機溶剤中毒予防規則	：	第3種有機溶剤含有物 ミネラルスピリット
毒物及び劇物取締法	：	非該当
化学物質管理促進法	：	キシレン (1)-80 1.3.5トリメチルベンゼン (1)-297
廃棄物処理・清掃法	：	特別管理産業廃棄物

10 / 12 G



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824