

# ケミパック W-02



## 水溶性可はく型塗料

ケミパック W-02 は、水溶性可はく型塗料です。水溶性ビニル系高分子を主体とし、これに機能成分を配合した水溶性スリッパブルハイコートです。ほとんどの既塗装面およびプラスチック製品等、広範囲に使用が可能です。水溶性溶剤以外の有機溶剤に影響されず、汚れ防止のマスクングとして効果を発揮します。

### 性質

	ケミパック W-02
外 観	緑色液体
粘 度 (20℃)	代表値 1.5~2.5Pa·s (15~25Poise)
固型分含有量	約 23%
作業性(注1)	刷毛塗り、ディッピング、ローコーター塗り
標準塗付量 (ロスを含まない)	150~180g/m <sup>2</sup> /1回塗り
標準乾燥膜厚	30~40 μm
乾燥時間(注2)	約 120 分
被膜の抗張力	約 200 kg/c m <sup>2</sup>
被膜の伸度	約 160%
抗ブロッキング性	100g/c m <sup>2</sup> /30℃
耐水性	なし(再溶解)
耐溶剤性(注3)	メノール、含水アルコール類以外の一般溶剤に対して良好
可はく性保持期間	室内にて 1 年

注1 スプレー塗りにには適していません。

注2 参考値 (20℃・RH=75%)

注3 溶剤の種類につきましては、お問い合わせください。

荷 姿                      4 kg入り                      4 缶入ダンボールケース詰め  
                                 18 kg入り                      18L 石油缶入り



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本 社 ・ 工 場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

# ケミパック W

## 使用上の注意

1. 希釈する場合は、清水を使用ください。
2. 乾燥は温度・湿度・風通しに影響されます。
3. 促進乾燥する場合は温風方式が最適です。80℃以上に温度を上げないでください。
4. 乾燥温度が100℃を超えると塗膜に発砲を招きます。
5. 水に塗れたり、湿度の高い場所では塗膜が再溶解したり、剥がれにくくなります  
屋内の乾燥した場所で保管ください。

## 主な適用法令

労働安全衛生法	該当：(SDSにて確認ください)
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
廃棄物処理法	一般産業廃棄物

その他の適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください