

クリーンキーパー-EMCフリー



水溶性離型剤

水溶性のため、不快臭が無く作業が容易です。衣服等に付着した場合も、水で簡単に洗い流せ、人体への悪影響はほとんどありません。
使用環境は、常温から180℃まで可能です。

性	状	1. 外観	青色粘性液体
		2. pH	8.1 (代表値)
		3. 比重	1.01 (代表値)
		4. 粘度	5.1P (20℃)

用	途	1. モデル作成時の離型
		2. 金型からの離型
		3. 塗装治具付着塗料の離型 (はく離補助)

使用	方法	1. 刷毛、ローラー、塗装ガンなどで塗付してください。 標準塗付量 100~200g/m ²
		2. 乾燥後、作業を行ってください。 乾燥時間(20℃) 60分程度

荷	姿	1.6kg 1.8L石油缶
		4kg ポリ容器 (4缶入り ダンボールケース)

作業上の注意

1. 使用後の離型剤は元に戻さず、廃棄してください。元の容器に戻すと、粘度低下を招く恐れがあります。
2. 当離型剤は水溶性のため、水のかかる場所では使用できません。
3. 人体への有害性はほとんどありませんが、長時間皮膚に付着した場合、体質により若干の刺激を受ける場合があります。作業時には、手袋、ゴーグル、マスクの着用をお願いします。

関係法令

消防法	:	非危険物
労働安全衛生法による表示	:	非該当
有機溶剤中毒予防規	:	非該当
毒物及び劇物取締法	:	非該当



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

クリーンキーパー[®] - EMCフリー

メラミン塗料塗付（140℃で50回焼き付け） 膜厚 3.5~4.0mm



塗膜の除去作業



塗膜の除去

