

サイレンス



油性アンダーコート

サイレンスは油性アンダーコートです。柔軟性に富む厚塗りの塗膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネルや、エンジンルーム、ボンネット、トランクルーム等への作業が容易で、耐水性、防食性に優れています。サイレンスは、瀝青質ワニス含有した塗料のため、上塗りする際は、必ず事前に確認してください。

性 状	外 観	黒色粘調液体
	比 重	0.97 (代表値)
	引 火 点	13℃
	乾燥時間	15分 (指触乾燥)
	塗り面積	1~2㎡/1缶 (1缶 1000ml)
	塗膜状態	凹凸ある塗膜

- 使用方法
1. 被塗装面のゴミ、油汚れ、錆等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。
 2. 缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。
 3. 被塗装面とガンノズルとの間隔は25~35cmが適当です。
 4. 空気圧力は3~4kg/cm²が適当です。
 5. 飛散した塗料はラッカーシンナー等で拭き取ってください。

荷 姿 1000ml 丸缶 (12缶入り ダンボールケース)



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

サイレンス

作業上の注意

1. 本品は5～30℃の温度で使用して下さい。
2. 取り扱い作業時は保護めがね、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用して下さい。
3. 換気のよい場所で作業して下さい。
4. 製品は密栓をして室温で保管して下さい。
5. ご使用後は、ガンをシンナー等で充分洗浄してください。

緊急時の措置

- かかった場合 : 上水道等清浄な水で15分以上洗い流してください。その後医師の手当を受ける。
- 吸い込んだ場合 : 新鮮な空気の場所に搬送する。暖かくし、安静にさせて医師の手当てを受ける

関係法令

消 防 法	: 第4類 第1石油類
労働安全衛生法	: トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メタノール
有機溶剤中毒予防規則	: トルエン、キシレン
特化則	: エチルベンゼン
毒物及び劇物取締法	: 非該当
化学物質管理促進法	: トルエン、キシレン、エチルベンゼン
廃棄物処理・清掃法	: 特別管理産業廃棄物

※その他安全に関する詳細な内容は、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。