

SS アンダーガード



水系耐キックコート

SSアンダーガードは水性耐キックコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。

性 状	外 観	黒色粘調液体	
	比 重	1.17 ± 0.05	(20)
	乾燥時間	60 ~ 120分	(指触乾燥)
	塗り面積	2 ~ 3 m ² /1 缶	(1 缶 1000ml)
	塗膜状態	凹凸ある塗膜	

- 使用方法
1. 被塗装面のゴミ、油污れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。
 2. 缶を良く振り、専用ガン缶の口に直接取り付けて下さい。
 4. 被塗装面とガンノズルとの間隔は20 ~ 30 cm が適当です。
 5. 空気圧力は3 ~ 4 kg / c m²が適当です。
 6. 飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。

荷 姿 1000ml 丸缶 (12缶入りダンボールケース)

作業上の注意

1. 0 以下の保管は絶対に避けて下さい。又気温が高いと増粘する場合がありますので、冷暗所に保管して下さい。
2. 気温5 以下での塗装作業は避けて下さい。
3. 必要に応じて、手袋、眼鏡等保護具を着用して下さい。
4. 使用後のガンは水で完全に洗浄し、空気を通して乾燥させて下さい。

緊急時の措置

- かかった場合 : 上水道等清浄な水で15分以上洗い流して下さい。その後医師の手当を受ける。
- 吸い込んだ場合 : 新鮮な空気の場所に搬送する。暖かくし、安静にさせて医師の手当てを受ける

関係法令

- 消防法 : 非該当
- 有機溶剤中毒予防規程 : 非該当

07/03 K



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824