

水性ホワイトアロマテックス



防音・制振・断熱・塗装材

水性ホワイトアロマテックスは特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤（アスベストは含んでおりません）を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。

白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。

構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。

なお、本品は建築基準法の『ホルムアルデヒド放散等級・F☆☆☆☆「デシケータ法 23℃, 0.12mg/L 以下」』の基準を満たした製品です。

性 状	1. 外 観	白色 ペースト状
	2. 比 重 (20℃)	1.00±0.05
	3. 加熱残分	約 45%
	4. 乾燥時間 (20℃)	指触 60~90 分 硬化 8 時間~12 時間
	5. 塗布量 (1mm 厚み)	1 kg/m ²

- 使用方法
1. 素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。
 2. 希釈には上水で調整して下さい
 3. 使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください
 4. スプレーガンの口径は、6~8mm のリシガン、またはモルタルガンを使用し、圧力 4~6kg/cm²、ガンと塗装物との距離は 50cm 程度で作業してください。
 5. 塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mm が適当です。
 6. 塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。

荷 姿 16kg 18L グリス缶



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島(駐) TEL 090-3357-9824

作業上の注意

1. 取り扱い作業時は保護めがね、手袋、マスク等の保護具を着用してください。
2. 屋外など湿度の影響を著しくうけるところで使用される場合には、防錆塗料を下塗りするか、水系ホワイトアロマテックスの上から透水性の少ない塗料を塗るなどの施工をしてください。

関係法令

消防法	: 非危険物
労働安全衛生法	: 該当 (SDS にて確認ください)
有機溶剤中毒予防規則	: 非該当
毒物及び劇物取締法	: 非該当
化学物質管理促進法	: 非該当
水質汚濁防止法	: 生活環境項目
廃棄物処理・清掃法	: 産業廃棄物