

# ホワイトアロマテックス



## 防振・断熱用塗装材

ホワイトアロマテックスは、特殊合成樹脂、軽量充填材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等から成る白色ペースト状の塗料です。その乾燥塗膜は、軽く肉やせが少なく防振性、断熱性等に優れた特性を持っております。又仕上がり塗膜が白く好みの色で上塗りが出来ます。軽量充填材は、防露の性質もあります。ドアの内面、エレベーター側板の内面、厨房器・鋼製家具の内底面、機械・装置等のカバー類の防振制音用塗装に適しています。

性 状	1. 外 観	白色、充填材入り溶液
	2. 比 重	1.06±0.02 (20 )
	3. 加熱残分	約 45%
	4. 乾燥時間	(指触) 15~20分 (硬化) 3時間 (20 ) (硬化) 1時間30分 (50 )
	5. 塗 付 量	2mm厚 1.3~1.5kg/m <sup>2</sup> 3mm厚 2.0~2.2kg/m <sup>2</sup>

- 使用 方法
1. 素地調整として、さび、油分、水分、ほこり等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。
  2. ホワイトアロマテックスを均一に塗装します。  
充填材が入っていますので塗装前によく攪拌して下さい。  
充填材が均一になるように塗り残しや塗りむらの無い様に塗付して下さい。  
防振を主な目的とする場合に平面部（鉄板等の広い部分）の中央部を厚い目に塗装して下さい。
  3. 吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使い、圧力は4~6 kg/cm<sup>2</sup>、ガンと塗装物との距離は50 cm 位離して塗付して下さい。
  4. 粘度を下げる場合はラッカーシンナーで調整して下さい。

荷 姿 1.7kg 石油缶



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20  
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865  
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10  
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島(駐) TEL 090-3357-9824

# ホワイトアロマテックス

## 作業上の注意

1. 取り扱い作業時は保護メガネ、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用して下さい。
2. 換気のよい場所で作業して下さい。
3. 消防法上 第一石油類で、又有機則の第2種有機溶剤が含まれています。塗装中及び乾燥中は火気厳禁とし、風通しを良くして下さい
4. 屋外など湿気の影響を受けやすい場所でご使用の場合は耐溶剤性のある防錆塗料を下塗りするか、ホワイトアロマテックスに上塗りをかけ、防水処理をして下さい。  
ホワイトアロマテックスだけでは、防水効果、防錆効果は期待できません。

## 関係法令

消 防 法	:	第4類 第一石油類 非水溶性 危険等級
労働安全衛生法	:	防振塗料 トルエン 30~40% メタノール 10~20%
有機溶剤中毒予防規則	:	第2種有機溶剤含有物
毒物及び劇物取締法	:	非該当
化学物質管理促進法	:	トルエン (1)-300 , フタル酸ノルマルブチル (1)-354
廃棄物処理・清掃法	:	特別管理産業廃棄物

その他安全に関する詳細な内容は、製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。